



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit en poudre à usage intérieur, spécial pour le dégrossissage sur des fonds bruts tels que la brique, la maçonnerie, les matériaux préfabriqués, ...

**Classement:** Ce produit est identifié par la désignation (Famille III - Classe 2), selon la classification de la norme NF T 36005: enduit de peinture en phase aqueuse.

**Présentation:**

Sacs de 15 Kg.

### APPLICATIONS

Enduit spécifique pour fonds neufs ou bruts (ciment, briques, maçonnerie, ...), qui permet de rattraper des défauts de maçonnerie.

**Fonds:** Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, maçonnerie, et en général tous types de supports absorbants.

### PREPARATION DU SUPPORT

Selon les DTU 59.1 et 59.4

Le support doit être propre, dur, sain et sec. Les fonds farinants ou de nature poudreuse doivent être consolidés avec RUALAIX fixateur/durcisseur, car la poussière empêche une bonne adhérence entre deux matériaux. De la même manière, les anciens fonds en plâtre mort ou mal adhérents doivent être assainis: on déconseille strictement la restauration des supports "fatigués" sans les avoir traités au préalable. Si le support présente des cavités ou des décollements, on doit les gratter et les éliminer jusqu'à l'obtention d'un support consistant, sur lequel on appliquera ensuite une couche de RUALAIX FIXATEUR/DURCISSEUR en vue d'éliminer toute trace de poussière.

### MODE D'EMPLOI



1. Mélanger avec de l'eau à hauteur de 55-60%, soit 550-600g d'eau pour 1Kg de poudre. Le mélange s'effectue manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique. Laisser reposer la pâte quelques minutes, puis appliquer.

2. Pour le rebouchage des cavités, on recommande d'employer un couteau de taille moyenne qui permette de bien colmater l'intérieur du trou. Dans la mesure du possible, veiller à ce que la largeur du couteau soit légèrement supérieure à la taille du trou.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classement au feu: A1
- Facile à appliquer, à lisser et à poncer.
- Le produit glisse sur les reprises sans s'arracher.
- Applicable en épaisseur: 8 mm par couche
- Excellent pouvoir couvrant.
- pH: neutre (s/ITE CI/18-L)
- Dureté Shore C:76 (s/ITE CI/22-L)
- Rendement du produit mélangé: 1.43 Kg/m<sup>2</sup> mm (s/ITE CI/62-L)
- Résistance à la rayure (dureté crayon): 3B (s/ITE CI/26-L)
- Temps de séchage sur 2 mm: sur plâtre, ciment, peinture et bardage: 8-9H(s/ITE CI/52-L) (25°C/50% d'humidité relative)
- Vie utile: 2H/2H:30 mns (s/ITE CI/51-L)
- Temps de prise: 2H:30 mns/3H (s/ITE CI/50-L)
- Adhérence sur ciment, brique et plâtre: >0.3 MPa (s/Annexe 2 NF P 74202-1, DTU 59.2).

### SECURITE ET HYGIENE

#### Manipulation et stockage:

Produit non inflammable.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Eviter de fumer, de manger ou de boire lors de l'application.

Respecter la législation **Sécurité et Hygiène du Travail**.

Conserver les produits dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine fermé.

Les produits à prise rapide se conservent 6 mois (12 mois pour les produits à prise normale).

#### Précautions: premiers soins et mesures de protection personnelle:

Inhalation: Bien que ne représentant aucun risque spécifique par inhalation, on recommande lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant.

Contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un spécialiste. Utiliser des lunettes de protection.

Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant de peau adéquat. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de la peau exposées.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un spécialiste. Rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

### OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, il est indispensable de lire préalablement sa fiche technique. Les données fournies dans cette fiche technique, sont obtenues en conditions normales de laboratoire sur des supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée, eau de mélange, température et humidité ambiante). Les conditions de travail des utilisateurs restent hors de notre contrôle.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. On recommande de suivre strictement le mode d'emploi. Il est fondamental d'analyser préalablement à chaque application l'état du support.

Nous conseillons de lire attentivement l'intitulé **préparation du support**.

Employer le produit pendant son délai de conservation. Si l'on ne respecte pas ce délai, les propriétés chimiques de l'enduit peuvent évoluer défavorablement. Ne pas mélanger avec aucun autre produit, car le produit ne conservera pas ses caractéristiques techniques. Les temps établis, tant pour la vie utile que pour la prise du produit, sont calculés en conditions normales de laboratoire : ils sont donc fournis à titre orientatif et peuvent donc varier selon les conditions ambiantes.

Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes (type faïence, gres cerame, métal...).

Permet des finitions avec des peintures usuelles intérieures.

En cas de doute, nous recommandons de réaliser préalablement un essai sur l'enduit avant la mise en peinture.

Une exposition permanente à la chaleur n'est pas appropriée aux enduits Rualaix, car leurs composants minéraux ne contiennent ni argile, ni ignifugeants. Il est totalement déconseillé d'appliquer sur des fonds surchauffés. Il est déconseillé de mouiller les supports. Les produits Rualaix ont la propriété de retenir l'eau du malaxage permettant une bonne travaillabilité sans s'arracher. Les composants de la gamme Rualaix sont hygroscopes et absorbent l'humidité contenue dans l'air. Appliquer toujours dans des conditions d'humidité ambiante favorables.

Il n'est pas recommandé d'appliquer ce produit sur d'anciennes peintures qui pourraient se détremper.

Nous tenons à votre disposition une équipe technico-commerciale pour toute information.

### INFORMATION

Le processus de fabrication de la gamme RUALAIX est contrôlé par lots, ce qui permet la traçabilité en cas d'incident.

Le système de qualité appliqué inclut le dessin propre du produit ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.

L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.



**BAIXENS**

www.baixens.com

#### ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA

POL. IND. MONCARRÀ, S/N.

46230 ALGINET (VALENCIA)

☎ 96 175 08 34

☎ 96 175 24 71

#### ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE

14, RUE DU PONT NEUF

75001 PARIS - FRANCE

☎ 0.800.90.14.37

☎ 0.800.90.20.52

#### BAIXENS PORTUGAL

AVENIDA DA OLIVENÇA, 5

24501 09 NAZARÉ - PORTUGAL

☎ 262.56.04.82 - 262.56.21.53

☎ 262.56.04.83

